

# Restaura Rasante

Rasante di calce idraulica naturale NHL

Rasante civile idrofugato di calce idraulica naturale NHL, formulato con inerti selezionati ed additivi specifici tali da conferirgli un'ottima lavorabilità ed adesione al supporto.

## Indicazioni di utilizzo

Realizzazione di rasature a "civile" ecologiche e traspiranti, di pura calce idraulica naturale NHL. Per esterni ed interni.



## Applicazione

RESTAURA RASANTE può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa velocità. RESTAURA RASANTE si applica con spatola americana, in due mani distanziate qualche ora un'ora l'una dall'altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto), fino ad ottenere uno spessore complessivo massimo di 3 mm. Ad asciugamento avvenuto, umidificare e lavorare con frattazzo a spugna, per ottenere un aspetto estetico tipo civile. A maturazione avvenuta del RESTAURA RASANTE (ca. 28 giorni) è possibile eseguire il rivestimento decorativo. Allo scopo di preservare le caratteristiche del prodotto si suggerisce di applicare pitture traspiranti.

## Caratteristiche

Imballo	In sacchi di carta da 25 Kg,
Confezioni	Su bancali (n.50 sacchi per bancale)
Aspetto	Polvere nocciola
Granulometria	≤ 0,8 mm
Consumo	≈ 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Durata dell'impasto	≈ 2 h
Resist. compress. a 28 gg	≥ 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Resist. fless. a 28 gg	≥ 0,6 N/mm <sup>2</sup>
Adesione supporto (tavella)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> - FP : B
Ades. sup. (restaura int.)	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP : B

Coeff. assorb. acqua capillarità	≤ 0,4 kg/m <sup>2</sup>
Fatt. Resist. al vapore	μ < 11
Conducib. termica	λ = 0,39 W/m·k
Reazione al fuoco	Classe A1
Acqua di impasto	≈ 25% (≈ 6,5 l per sacco da 25 kg)

- conforme alla UNI EN 998-1 classe GP-CSIII-W1  
- conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47

