



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948



SICILCONTACT



Imprimatura aggrappante a base di resine in emulsione acquosa e sabbie classificate.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Liquido opaco
Densità apparente	≈ 1,2 kg/l
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 1000 kg/m ³
Resa metrica teorica	250 g/m ²

SICILCONTACT è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47



Sicilgesso®
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF
mgigroup
SINCE 1948

IMBALLO / SECCHI DA 28 KG ~ CONFEZIONE / SU BANCALI DA 33 SECCHI

UTILIZZO

SICILCONTACT viene utilizzato su murature e sottofondi in calcestruzzo per migliorare l'adesione dell'intonaco al supporto. Applicazione in interni ed esterni.

CONSERVABILITÀ

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i contenitori in luogo coperto ed asciutto. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

APPLICAZIONE

SICILCONTACT si applica a rullo, a pennello o a spruzzo con macchina air-less, diluendo il SICILCONTACT in rapporto 2:1 con acqua. Prima di applicare l'intonaco attendere la completa asciugatura ed indurimento del SICILCONTACT (circa 12 ore).

AVVERTENZE

Conservare il prodotto a temperatura > 5°C.
Mantenere il prodotto diluito in agitazione.
Nella diluizione del prodotto utilizzare acqua pulita.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di imprimitura aggrappante a base di resine in emulsione acquosa e sabbie classificate SICILCONTACT. Il prodotto, diluito con acqua pulita in rapporto 2:1, sarà applicato a rullo, a pennello o a spruzzo con macchina air-less. L'intonaco successivo dovrà essere posato su SICILCONTACT asciutto ed indurito (circa 12 ore).

I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it