



**Sicilgesso®**  
GESSO. MALTE TECNICHE.

A COMPANY OF  
**mgigroup**  
SINCE 1948



# RASOUNO



Intonaco di finitura premiscelato bianchissimo, a base di gesso scagliola ed inerti selezionati e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

RASOUNO è classificato secondo la normativa europea EN 13279-1 come intonaco di gesso in strato sottile C6/20/2.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Polvere bianca
Peso specifico polvere	≈ 600 kg/m <sup>3</sup>
Peso specifico prodotto essiccato	≈ 1100 kg/m <sup>3</sup>
Granulometria	≤ 0,2 mm
pH	≈ 11
Consumo	≈ 1 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Tempo di presa	120 ± 20 min
Conducibilità termica	$\lambda_{23-50} = 0,36 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (val.tab.)
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adesione al supporto (tavella)	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup> - FP:A
Reazione al fuoco	Classe A1
Acqua di impasto	≈ 66% (≈ 11 l per sacco da 17 kg)
Dati espressi a 22±1°C con umidità relativa al 50±5%. Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento; temperature superiori riducono i tempi di maturazione ed indurimento.	

RASOUNO è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47.



**IMBALLO / SACCHI DI CARTA DA 17 KG ~ CONFEZIONE / SU BANCALI DA 50 SACCHI**

## **UTILIZZO**

RASOUNO è utilizzato per lisciare i locali intonacati ottenendo in tal modo una superficie perfettamente speculare. Ideale anche per la rasatura del cartongesso.

Per interni.

## **SUPPORTI**

RASOUNO può essere applicato su intonaco base gesso, base cemento e calce, previa opportuna stagionatura.

## **CONSERVABILITÀ**

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

## **APPLICAZIONE**

Preparazione dei supporti:

- Base gesso - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente, abbia già fatto presa, ma non sia ancora asciutto.
- Base cemento e calce - assicurarsi che il supporto sia pulito, consistente e sufficientemente stagionato.

Preparazione dell'impasto - mano o con trapano munito di frusta a bassa velocità:

- inserire in un gabasso pulito l'acqua necessaria ad impastare il quantitativo di polvere previsto;
- versare il prodotto a spolvero fino alla scomparsa del velo d'acqua e lasciandolo imbibire e rimescolando solo la parte che viene immediatamente adoperata.

RASOUNO si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

## **AVVERTENZE**

Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Evitare di applicare il prodotto in presenza di forte vento.

Nella realizzazione dell'impasto utilizzare acqua pulita.

Non aggiungere materiali estranei all'impasto di RASOUNO.

## **VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di rasante a base di gesso emidrato, inerti selezionati e additivi, per interni, RASOUNO, provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1 (classe C6/20/2). Il prodotto dovrà essere applicato a mano e lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme. Il rasante dovrà avere uno spessore di circa.....mm.

**I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 11 ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.**

*I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata, disponibile su [www.sicilgesso.it](http://www.sicilgesso.it)*